


Datenblatt | Data Sheet

DE 50/1,0 N

**KrampeHarex<sup>®</sup> Stahldrahtfaser** *mit Endverankerung* | **steel wire fibre** *with hooked ends*

<b>Material   Material</b>	:	C7D
<b>Werkstoff-Nr.   Material-No.</b>	:	1.0313
<b>Norm   Standard</b>	:	ähnlich / approx to DIN EN 10016-2, DIN EN 14889-1
<b>Zugfestigkeit   Tensile strength</b>	:	1100 N/mm <sup>2</sup> ± 15 %
<b>Länge   Length</b>	:	ℓ = 50 mm ± 10 %
<b>Durchmesser   Diameter</b>	:	d = 1,00 mm ± 10 %
<b>Querschnitt   Cross section</b>	:	rund   round



KrampeHarex<sup>®</sup> GmbH & Co. KG · Pferdekamp 6-8 · 59075 Hamm · Germany  
Phone +49 (0)23 81 . 977 977 · Fax +49 (0) 23 81 . 977 955 · [www.krampeharex.com](http://www.krampeharex.com) · [info@krampeharex.com](mailto:info@krampeharex.com)

KrampeHarex<sup>®</sup> CZ spol. s.r.o. · Osvobocení 234 · 664 81 Ostrovačice · Czech Republic  
Phone +42 (0) 549 . 245 064 · Fax +42 (0) 0549 . 245 065 · [www.krampeharex.cz](http://www.krampeharex.cz) · [info@krampeharex.cz](mailto:info@krampeharex.cz)

KrampeHarex<sup>®</sup> Fibrin Gesellschaft mbH & Co. KG · Lindengasse 20 · 4040 Linz · Austria  
Phone +43 (0) 732 731 011 · Fax +43 (0) 732 . 731 011 73 · [www.krampefibrin.com](http://www.krampefibrin.com) · [info@krampefibrin.com](mailto:info@krampefibrin.com)