



Datenblatt | Data Sheet

Übersicht | Overview

**KrampeHarex® Drahtsegmentfaser | steel wire segment fibre**

Bezeichnung Name	Länge Length (mm)	Breite Width (mm)	Querschnitt Cross section	Form Shape	Material Material	Zugfestigkeit Tensile strength (N/mm <sup>2</sup> )
SW 35	35 ±10%	2,30 ÷ 2,95	Kreissegment segment of a circle		Stahldraht niedrig gekohlt low carbon steel wire	800 ±15%
SW 50	50 ±10%	2,30 ÷ 2,95	Kreissegment segment of a circle		Stahldraht niedrig gekohlt low carbon steel wire	800 ±15%

KrampeHarex® GmbH & Co. KG · Pferdekamp 6-8 · 59075 Hamm · Germany  
 Phone +49 (0)23 81 . 977 977 · Fax +49 (0) 23 81 . 977 955 · www.krampeharex.com · info@krampeharex.com

KrampeHarex® CZ spol. s.r.o. · Osvobocení 234 · 664 81 Ostrovačice · Czech Republic  
 Phone +42 (0) 549 . 245 064 · Fax +42 (0) 0549 . 245 065 · www.krampeharex.cz · info@krampeharex.cz

KrampeHarex® Fibrin Gesellschaft mbH & Co. KG · Lindengasse 20 · 4040 Linz · Austria  
 Phone +43 (0) 732 731 011 · Fax +43 (0) 732 . 731 011 73 · www.krampefibrin.com · info@krampefibrin.com