



Datenblatt | Data Sheet

Hartguss-Granulat | Chilled iron grit

Strahlmittelart
Type of abrasiveKantiges Korn GH-K | Angular particle GH-K
DIN 8201-3 / ISO 11124-2 / BS 2451**Verwendungszweck**
ApplicationReinigen, Aufrauen von Oberflächen, Bearbeiten von Gestein
Cleaning, roughening of surfaces, dressing and cutting of stone**Härte**
Hardness

60–64 HRC

Chemische Analysen
Chemical analysisC: 3,00 – 3,40 %
Si: 0,80 – 1,20 %
Mn: 0,80 – 1,00 %
P: 0,15 – 0,45 %
S: max. 0,12 %**Korngrößen**
Particle sizesG 81: 2,0 – 2,8 mm G 66: 1,7 – 2,4 mm
G 55: 1,4 – 2,0 mm G 47: 1,2 – 1,7 mm
G 39: 1,0 – 1,4 mm G 34: 0,8 – 1,2 mm
G 24: 0,6 – 1,0 mm G 17: 0,4 – 0,8 mm
G 12: 0,3 – 0,7 mm G 07: 0,2 – 0,4 mm**Verpackungen**
Packing25 kg Kunststoffbeutel auf Paletten zu 1.000 kg
25 kg plastic bags on pallets of 1.000 kg

Big Bags zu 500/1.000 kg | big bags of 500 or 1.000 kg