



Datenblatt | Data Sheet

Stahlguss-Strahlmittel, niedriggekohlt
Steel shot, low-carbon (LC)

Technische Daten Technical data

Stahlguss-Strahlmittel, niedriggekohlt
Steel shot, low-carbon (LC)

Strahlmittelart Type of abrasive

Rundes Korn | Round particles
DIN 8201-2, ISO 11124-4, SAE J444

Verwendungszweck Application

Putzen, Entgraten
Fettling, deburring

Härte Hardness

Neukorn 40 - 50 HRC | Betriebsgemisch 46 - 50 HRC
New particle 40 - 50 HRC | Operating mixture 46 - 50 HRC

Andere Härteklassen auf Anfrage | Other hardness classes to order

Chemische Analysen Chemical analysis

Niedriggekohlt | Low-carbon

C: 0,10 - 0,15 %
Si: 0,10 - 0,25 %
Mn: 1,20 - 1,50 %
P: max. 0,035 %
S: max. 0,035 %

Verpackungen Packing

25 kg Kunststoffbeutel auf Paletten zu 1.000 kg
25 kg plastic bags on pallets of 1.000 kg

200 l Metallfässer zu 800 kg | 200 l metal drums of 800 kg

Big Bags zu 500/1.000 kg | big bags of 500 or 1.000 kg

KrampeHarex® GmbH & Co. KG · Pferdekamp 6-8 · 59075 Hamm · Germany
Phone +49 (0)23 81 . 977 977 · Fax +49 (0) 23 81 . 977 955 · www.krampeharex.com · info@krampeharex.com

KrampeHarex® CZ s.r.o. · Blatného 12 · 61600 Brno · Czech Republic
Phone +42 (0) 541 . 247 773 · Fax +42 (0) 0541 . 247 817 · www.krampeharex.cz · info@krampeharex.cz

KrampeHarex® Fibrin Gesellschaft mbH & Co. KG · Lindengasse 20 · 4040 Linz · Austria
Phone +43 (0) 732 731 011 · Fax +43 (0) 732 . 731 011 73 · www.krampefibrin.com · info@krampefibrin.com